



Technický list

HARDWAX PARQUET OIL 1030

Voskový parketový olej

cod. 4950



POPIS

Hardwax Parquet Oil 1030 je směs jemných olejů a přírodních mikronizovaných vosků, které zvýrazňují přirozenou krásu dřeva. Jedná se o ošetření na bázi přírodních olejů vyztužených kvalitními pryskyřicemi pro konečnou úpravu dřevěných podlah v jedné nebo dvou vrstvách. Je ideální pro ochranu surových dřevěných povrchů. Odolává vodě a všem typům skvrn, usnadňuje konečnou úpravu a péči o jakékoli neošetřené parkety. Přídavek speciálních vosků umožňuje získat povrchy s přirozeným efektem, se stejnou odolností proti poškrábání, ale vyšší měkkostí na dotek a zvýšenou krycí schopností. Pozor: některá exotická nebo vysoce zbarvená dřeva mohou zpomalit nebo značně prodloužit proces tvrdnutí parketového oleje s tvrdým voskem. Při ošetřování těchto povrchů naneste tenkou první vrstvu a zajistěte dostatečně větrání. Pouze pro vnitřní použití.

SPOTŘEBA

10-15 m²/l na jeden nátěr v závislosti na způsobu aplikace a stupni nasákavosti dřeva.

OBLAST POUŽITÍ

Vnitřní povrchy ze surového dřeva nebo dřeva předem ošetřeného olejem Borma. Vhodné pro konečnou úpravu podlah, dveří, oken, soklových lišt a dalších dřevěných předmětů. Vhodné i na dřevěný nábytek. Nedoporučuje se pro venkovní použití.

CERTIFIKÁTY

Certifikát **EN71.III** - Bezpečnost pro hračky

Certifikát **IBR** - certifikace pro zelené budovy vydaná institutem Rosenheim IBR.

VOC Francouzská **certifikace A+** pro emise těkavých organických látek ve vnitřním prostředí (VOC).

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

Produkt připravený k použití. V případě potřeby lze ředit až 15 % Solvol 04



Technické parametry	MJ	Hodnoty
Hustota	g/cm ³	0,87 ± 0,02
Viskozita, Ford#4	sec.	25 ± 2
Suchý zbytek	%	45 ± 2
Doba zasychání (20°C)	hod.	Bezprašnost: 2–4, Přetíratelnost: 4–6 v závislosti na tloušťce a nasákavosti dřeva
Doba úplného zaschnutí:	hod.	12-24

PŘÍPRAVA POVRCHU

Zbroušením parket získáte hladký, čistý povrch bez olejů, mastnoty, vosků, silikonů a starých nátěrů. Vyplňte praskliny a nerovnosti povrchu. Finální broušení brusným papírem o zrnitosti 150-180 vede k lepšímu estetickému výsledku konečné úpravy. Před nanesením základního nátěru vysajte všechny zbytky prachu. Vlhkost dřeva musí být mezi 9 % a 12 %.

PRACOVNÍ CYKLUS

1. Pro konečnou úpravu impregnačním olejem: aplikujte přímo na obroušené a oprášené dřevo v 1 nebo 2 vrstvách, štětcem nebo měkkým bavlněným hadříkem, pro celkovou vydatnost cca. 80 g / m² produktu. V případě potřeby, zvláště u mírně porézního dřeva, lze první nátěr zředit Solvail 04.

2. Pro konečnou úpravu jako lak: naneste přímo na obroušené a oprášené dřevo, 1 nebo 2 nátěry válečkem nebo štětcem, pro celkovou vydatnost cca. 180 g / m² produktu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Pracovní teplota by neměla být nižší než + 5 °C. Před aplikací produkt důkladně promíchejte. Používejte čisté nádoby a nástroje. Aplikujte v doporučeném množství.



Produkt lze nanášet štětcem, válečkem nebo hadrem.



Nanášejte rovnoměrně a ne nadměrně.



Nechte zaschnout 4-6 hodin. Než budete pokračovat, počkejte na dostatečné vytvrzení.



Před nanesením druhé vrstvy obruste brusným papírem o zrnitosti 220-240 (broušení musí být lehké, ale rovnoměrné) a dokonale oprašte.



Naneste alespoň další vrstvu.



Počkejte 24 hodin na úplné vysušení.

TECHNICKÉ DOPORUČENÍ:

Před použitím dobře promíchejte. Pro dosažení pravidelného schnutí nanášejte stejnoměrně, ale ne nadměrné tloušťky..



Oleje nejsou kompatibilní s bázemi různé povahy: proto se doporučuje aplikovat je na surové dřevo nebo na povrchy dřeva získané s oleji ze stejné řady.

Nedoporučuje se aplikovat na přímém slunci, na horké povrchy, za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Zkontrolujte kompatibilitu (např. barvu, obsah oleje, schopnost bránit tvrdnutí) s neznámým dřevem. Některá dřeva, zvláště silně probarvená nebo exotického původu (např. Lapacho, Ipe, Iroko, Maganoidy obecně), mohou značně zpomalit nebo zpomalit tuhnutí oleje. V těchto případech je vhodné nanést velmi tenkou první vrstvu a místnosti dobře větrat, aby se usnadnilo schnutí.

Oleje podléhají fyziologickému žloutnutí, a to jak uvnitř nádoby, tak po aplikaci: je to přirozený jev, který odráží původ suroviny.

Není kompatibilní s jinými parketovými základními nátěry a barvami.

DOPLŇKY

Pro dokončení pracovního cyklu doporučujeme následující produkty:

- 1. Holzmasse Base** cod. 0051 – pojivová pryskyřice pro individuální přípravu plniv.
- 2. Holzmasse K2 KDF** cod. 1650 – dvousložkový tmel na dřevo
- 3. Grundieröl coloroil** cod. 3910 – barevný základový olej používaný jako barvicí první nátěr
- 4. Parquet Kit 1/ Parquet Kit 2** cod. 4885/4886 – čističe a voskové leštidla pro údržbu a každodenní péči o naolejované parkety.

BORMA COLOR SYSTEM



Olejové pigmenty řady CO, vzorkovnice Borma, NCS, RAL

BALENÍ

Cod. 4950	6 x 1Lt
-----------	---------

Cod. 4952	2 x 5Lt
-----------	---------

Cod. 4954	1 x 20Lt
-----------	----------

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě; udržujte nádobu uzavřenou, když se nepoužívá. Chraňte před teplem, otevřeným ohněm, jiskrami a jinými zdroji vznícení. Výrobek má skladovací dobu 24 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte BL

Dřevěné piliny, bavlněné látky, papír a podobné výrobky namočené v tekutém produktu a ponechané v takových podmínkách mohou způsobit samovznícení. Proto v případě takových čisticích prostředků nebo čehokoli jiného dbejte na dobré větrání, které umožní rychlé vysušení produktu, nebo jej před likvidací navlhčete vodou. Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Produkt pro profesionální použití.

Údaje uvedené v tomto datovém listu jsou typickými průměrnými hodnotami získanými na základě běžně uznávaných zkušebních metod. Tyto údaje, stejně jako vlastnosti jakéhokoli dodaného vzorku, neznamenají žádnou zákonnou záruku nebo povinnost pojištění. Doporučujeme uživateli, aby zhodnotil vhodnost našich produktů pro konkrétní použití nebo konkrétní aplikace.

Kód produktu: **4950**
Revize: **02 z 02/2023**