



Technický list

Grundieröl Coloroil

Barevný základový olej

kód. 3910XX



POPIS

Grundieröl je směs jemných olejů, obohacená o pryskyřice, která je zvláště vhodná jako základní nátěr v cyklech olejové povrchové úpravy dřevěných výrobků, pro dosažení plného, jemného a přirozeného konečného efektu. Je připraven k použití, dostupný v různých barvách podle barevné škály a vhodný k barvení olejovými pigmenty. Je zvláště vhodný jako barevný olejový základ pro surové nebo neošetřené dřevo. Díky dlouhé době, po kterou je možné nátěr upravovat, a snadné aplikaci zaručuje rovnoměrný výsledek bez skvrn a stop po překrývání i na velkých plochách a na dřevě, které je obvykle obtížné ošetřit.

SPOTŘEBA

14–26 m²/l produktu, v závislosti na způsobu nanášení a stupni absorpce dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro surové dřevo vnitřních povrchů. Vhodný pro ošetření podlah, dveří, oken, soklových lišt a dalších dřevěných předmětů. Vhodný také pro nábytek.

CERTIFIKACE A SHODY

Shoda s normou EN71.III: Bezpečné pro dětské hračky.

Shoda s normou DIN 68861-1:2011: Odolnost proti studeným kapalinám.

Shoda s normou DIN 53160: Odolnost proti slinám a potu.

ČIŠTĚNÍ A ŘEDĚNÍ

Produkt je připraven k použití. V případě potřeby zředte přípravkem Solvoil 04 až do 15 %.

Technické parametry	M.J.	Hodnota
Hustota	g/cm ³	0,85 ± 0,02
Viskozita Ford#4	sekund	20 ± 2
Suchý zbytek	%	37 ± 5
Doba schnutí do bezprašného stavu (20°C)	hodin	4 – 6
Doba schnutí mezi nátěry (20°C)	hodin	8 – 12
Doba úplného zaschnutí (20°C)	hodin	24



PŘÍPRAVA POVRCHU

Parkety obruste, abyste získali hladký a čistý povrch bez olejů, tuků, vosků, silikonů a starých laků. Vyplňte praskliny a nerovnosti povrchu. Konečné broušení brusným papírem o zrnitosti 150-180 vede k lepšímu estetickému výsledku nátěru. Před nanesením základního nátěru vysajte všechny zbytky prachu. Doporučená vlhkost dřeva mezi 9 % a 12 %.

ZPŮSOB POUŽITÍ



Teplota při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C.



Před použitím produkt důkladně promíchejte.



Produkt dobře rozetřete štětcem, válečkem nebo hadříkem; vhodný také pro nanášení stříkáním.



Nechte zaschnout po dobu 6–8 hodin. Během aplikace a po ní zajistěte dobré větrání, aby se zlepšil proces oxidace.



Naneste druhou vrstvu.



Počkejte 24 hodin, až povrch vyschne. Po lehkém přebroušení je možné použít povrchové úpravy: Produkty řady Parketový olej, vosky a produkty na vodní bázi, jako je řada Naturaqua Parkettlack.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Vždy zajistěte dobré větrání během aplikace i po ní, aby se usnadnil proces oxidace a umožnilo se tak dobré vytvrzení vrstvy oleje. Před použitím dobře promíchejte. Pro rovnoměrné schnutí nanášejte rovnoměrnou a ne příliš silnou vrstvu.

Oleje nejsou kompatibilní s různými typy podkladů: proto se doporučuje nanášet je na surové dřevo nebo na povrchy, které byly předtím ošetřeny oleji ze stejné řady.

Nedoporučuje se nanášet na přímém slunci, na horké povrchy nebo za nepříznivých povětrnostních podmínek.

Zkontrolujte kompatibilitu (např. zabarvení, obsah oleje, schopnost bránit vytvrzování) s neznámými druhy dřeva. Některé druhy dřeva, zejména silně zbarvené a/nebo exotického původu (např. Lapacho, Ipe, Iroko), mohou bránit nebo zpomalovat vytvrzování oleje. V těchto případech je vhodné nanést velmi tenkou vrstvu a dobře větrat místnosti, aby se usnadnil proces schnutí.

Oleje podléhají fyziologickému žloutnutí, a to jak uvnitř nádoby, tak po nanesení: jedná se o přirozený jev, který odráží přírodní původ suroviny.

DOPORUČENÉ CYKLY

K dokončení pracovního cyklu doporučujeme následující produkty:

1. Parquet Oil Quick – kód 4951-XX nebo Parquet Oil Plus 4951-XX.PLS jako olejová povrchová úprava pro dřevěné podlahy.
2. Cera Olio 7030 – kód 2960 – speciální vosk na nábytek a luxusní podlahy.
3. Naturaqua Parkettlack – kód NAT4100-XX – vodou ředitelný nátěr na dřevěné podlahy.



BORMA COLOR SYSTEM

Kompatibilní pigmenty:
Olejové pigmenty řady CO.



Dostupné odstíny:
01 Natur, 02 Antracite, 03 Antik
Grigio, 04 Grey Oak, 05 Pine, 06
Smoky Oak, 07 Larice, 08 Nero, 09
Bianco, 10 Grigio, 11 Antique Brown,
17 Teak, 29 Ciliegio Chiaro, 52
Rovere Scuro, 58 Palisandr, 62
Mahagony, 63 Noce Scuro a další...

BALENÍ

kód. 3910XX	6 x 1 L
kód. 3950XX	2 x 5 L
kód. 3960XX	1 x 10 L
kód. 3960XX.20	1 x 20 L

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném a dobře větraném místě. Pokud produkt nepoužíváte, udržujte jej uzavřený. Chraňte před zdroji tepla, plameny, jiskrami a jinými zdroji vznícení. Produkt má trvanlivost 24 měsíců od data výroby.

VAROVÁNÍ

Před použitím si přečtěte
bezpečnostní list.

Dřevěné piliny, bavlněné hadry, papír a podobné výrobky nasáklé kapalným produktem a ponechané v takových podmínkách mohou způsobit samovznícení.

Proto v případě takových čisticích prostředků nebo čehokoli jiného dbejte na dobré větrání, aby produkt rychle vyschnul, nebo jej před likvidací navlhčete vodou.

Dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

Produkt je určen pro profesionální použití.

Údaje uvedené v tomto datovém listu jsou typické průměrné hodnoty získané na základě obecně uznávaných zkušebních metod. Tyto údaje, stejně jako vlastnosti jakéhokoli dodaného vzorku, neznamenaají žádnou zákonnou povinnost záruky nebo pojištění. Doporučujeme uživateli, aby vyhodnotil vhodnost našich produktů pro konkrétní použití nebo specifické aplikace.

Kód produktu: 3910XX
Revize: 03 ze dne 13.03.2024