Technický list

HARD TOP POLISH

šelakový bezvoskový lak 3921; 3922; 3923

Popis Jde o speciální šelakový bezvoskový lak s vyšší chemickou odolností než tradiční šelaky (voskové). Vyrábí se z přírodních voskovaných šelaků a celulózové pryskyřice , díky čemuž je tento produkt mnohem odolnější vůči vlhkosti. Je ideální pro velmi namáhané povrchy, u kterých se nechceme vzdát jedinečného šelakového efektu. Pro okamžité použití v interiéru v bezbarvé úpravě. Tento produkt může být probarvován víceúčelovým koncentrátem HOLZFARBE.

Způsob použití Před použitím důkladně protřepat ! Na podklad, který je předem přebroušený, očištěný a odmaštěný se lak aplikuje rovnoměrně v několika tenkých vrstvách za pomocí štětce nebo hadříku, případně sprejem. Při stříkání se doporučuje "tryska 13/40 s tlakem 4mbar ". Poté počkat cca 15 - 30 minut a odstranit případné přebytky materiálu, před dalším postupem nechat 6-8 hodin zaschnout (v závislosti na tloušťce a teplotě). Mezi jednotlivými nátěry zkontrolovat, zda je předchozí dokonale zaschlý. Pokud je potřeba, doporučuje se povrch přebrousit brusným papírem o zrnitosti 320/400. Pro zabezpečení pozvolného sušení dbejte na to, aby nedocházelo k silnému nánosu laku. Po třech nátěrech dostanete vysoce leštěný a jemný povrch.

Pokud aplikujete polnou, po alespoň třech vrstvách, jakmile kompletně vyschnou, použijte hadřík navlhčený odmašťujícím prostředkem pro šelakové úpravy FINISHING **S**PIRIT a odstraňte z povrchu veškeré zbytky leštícího oleje pro dosažení co nejpůsobivějšího výsledku.

Podklad Dřevo.

Technické parametry

-	Konzistence	tekutá
-	Barva	bezbarvý
-	Zápach	typický
-	Měrná hmotnost	0,81 ± 0,03 kg/l
-	Suchý zbytek	25 %
-	Eventuální ředění	10-20 % Etyl-alkoholu
-	Ředění	připraven k použití
-	Klasifikace podle 2004/42/EU	hodnota VOC (2010) : max. do 750 g/l

Aplikace Štětec, hadřík, sprej — Neaplikovat pří teplotě pod 10 °C !

Teplota při aplik. +10 °C až + 28 °C

Vydatnost **9 - 12 m^2/l**

Rel. vlhkost max. 80%

Zasychání

mezi nátěry (při 20 °C)	30 - 60 min.
úplné (při 20 °C)	3 - 6 hod.

Způsob dodávky Kovové obaly 500ml; 1Lt; 5Lt

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +10°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu, na chladném a dobře větraném místě, doba skladování max. 12 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

Signální slova: Nebezpečí. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Pokyny pro bezpečné zacházení: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P280 Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv / ochranné brýle/ obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte oxid uhličitý, pěna, chemický prášek.

Likvidace obalů

Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Pevný odpad může být uložen na k tomu určené skládce prostřednictvím oprávněné osoby. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. N nebezpečný odpad. Obaly 15 01 04* Kovové obaly.

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. leden 2019

Paulín CZ, s.r.o., Dominikánské nám.5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.777198111; tel .Zlín 732465464