



Technický list

Holzmasse K2

Dvousložkový tmel na dřevo

kód 1950XX

kód 1960XX



POPIS

Dvousložkový tmel na bázi polyesteru, obohacený o minerální prášky, dřevní moučku a pigmenty. Vyznačuje se středně jemnou strukturou, vhodnou k opravě všech druhů vad na dřevěných površích, včetně obnovy částí. Jeho speciální složení poskytuje potřebnou pružnost a mechanickou odolnost, usnadňuje aplikaci a zajišťuje dobrou brousitelnost; nevytváří výrazný bílý efekt při broušení. Minimální smršťování, výborná plnicí schopnost. Rychleschnoucí.

K dispozici v 16 barevných odstínech. Nesmršťuje se, velmi pružný, brousitelný. Po vyschnutí lze dále zpracovávat jako přírodní dřevo.

OBLAST POUŽITÍ

Dřevo a dřevokompozity obecně. Vnější a vnitřní povrchy. Parkety, interiérový nábytek, zahradní nábytek. Okenní rámy, dveře, rolety. Praskliny, chybějící části včetně hran panelů a desek.

Technické parametry	M.J.	Hodnota
Hustota	g/cm ³	1,4
Viskozita (Brookfield 23 °C, 10 ot./min, cívka Tc)	cP	150.000 - 200.000
Suchý zbytek	%	85
Doba zpracování (20°C)	minut	5-10*
Poměr katalýzy při 10-20°C	%	2-2,5
Poměr katalýzy při >20°C	%	1-1,5

*na vyžádání k dispozici s delší dobou zpracování: 10-15 min.



ZPŮSOB POUŽITÍ



Povrch musí být suchý a čistý, zbavený prachu, nečistot, zbytků silikonů, mastnoty, starých laků.



Přidejte katalyzátor v uvedeném poměru podle teploty místnosti. Dobře promíchejte. Otevřená doba je 5 -10 minut v závislosti na klimatických podmínkách.



Nanášejte špachtlí



Před aplikací druhé vrstvy nechte 5-10 minut zaschnout.



Před broušením nechte zaschnout nejlépe 30-40 minut.



Broušení se zvyšující se zrnitostí až do P180-P220 nebo více, podle požadovaného povrchu.



Pokračujte ve vhodné finální povrchové úpravě.

TECHNICKÁ DOPORUČENÍ

Schopnost tmelu absorbovat následné nátěry je jiná než u surového dřeva. Vyzkoušejte barvu produktu a ověřte, zda je vhodná pro vaše použití.

Při přetírání dvousložkovými laky, zejména v bílých povrchových úpravách, se prosím vyvarujte aromatickým produktům.

Tmel Holzmasse K2 je vhodný i pro venkovní povrchy, pokud je přetírán vhodnými produkty.

BALENÍ

Kód. 1950XX	6 x 125ML
Kód. 1960XX	6 x 750ML

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na chladném, dobře větraném místě; udržujte nádobu zavřenou, když ji nepoužíváte. Chraňte před teplem, otevřeným ohněm, jiskrami a jinými zdroji vznícení.

Výrobek má skladovací dobu 12 měsíců od data výroby.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list.

Dodržujte aktuální bezpečnostní předpisy.

Produkt pro profesionální použití.

Naše technické listy jsou zpracovány na základě průměrných výsledků našich testů. Naše technické rady jsou však poskytovány v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou různé skutečnosti, aplikační podmínky, a ředění nedílnou součástí konečného výsledku a často mimo jakoukoli kontrolu. Uživatel musí otestovat dodané produkty, aby zjistil, zda jsou vhodné pro jeho potřeby. Z naší strany garantujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností.

Kód produktu: 1950XX
Revize: 01 z 06.06.2019