



SEVEN



Minerální povrstvovací a renovační nátěr

925 00

Popis Povrstvovací minerální barva s vysokým obsahem plniv na bázi vybraných mramorových písků s vyváženou velikostí i tvarem zm s přísadou čistého akrylátu. Je vhodná pro přednátěry, k vyrovnání drobných strukturních rozdílů a překlenutí vlásečnicových trhlin (0,5m). Dále je tento výrobek vhodný jako spojovací můstek pro přetření syntetických, disperzních, minerálních i olejových nátěrů.

Použití Vzhledem ke svému složení je tento nátěr schopen zpevnit stávající nedrolivé omítky a přilnout k různým druhům podkladu. SEVEN je velmi vhodný k vyrovnávání drobných strukturních rozdílů. Výborně kryje, tmelí, vyhlazuje, sjednocuje, srovnává, spojuje a dokáže strukturně sjednotit hladké povrchy (např. sádkart, cementotřískové desky) a štukovou omítku.

Typ podkladu Běžné minerální podklady, sádkart, staré již natřené omítky.

Technické parametry EN 15824

- propustnost pro vodní páry (EN ISO 7783-2)	< 0,5m (při 0,5mm suché) třída II (střední)
- nasákavost (EN 1062-3)	< 0,1 kg/m ² x h ^{0.5} (W3-nízká)
- přilnavost (EN 1542)	> 1,5 MPa
- tepelná vodivost (EN 1745)	0,42 W/m.K
- reakce na oheň (palivo < 3,5kg/ m ²)	třída C
- Měrná hmotnost	1,60 kg/l ± 0,1
- Viskozita	24.000 ± 2.000
- pH (UNI 8311)	11 ± 0,5
- Suchý zbytek při 120°C hmotn.celého výrobku (EN ISO 3251)	75 % ± 3
- Suchý zbytek při 450°C v celk.suché hmotn. (EN ISO 3251)	84,5 % ± 2
- Suchý zbytek při 900°C v celk.suché hmotn. (EN ISO 3451-1)	53 % ± 2
- Granulometrie max. (EN ISO 1015 -1)	0,5 mm
- Stupeň bělosti (EN ISO 2813)	< 5 gloss při 85°
- Klasifikace podle 2004/42/EU	Hodnota VOC (2010) max.30g/l (A/a)

Aplikace Štětec, váleček s krátkým vláknem, nerezové hladítko.

Tepl. při aplikaci +5°C až +28°C

Ředění až 15% podle způsobu použití

Typ ředidla Voda

Vydatnost^{*)} **0,4 - 0,5 kg/m²** na jeden nátěr - při použití jako sjednocující vrstva
cca 1 kg/m² - pro vyhlazování nerovností **)Vydatnost je proměnlivá v závislosti na typu a stavu podkladu.*

Rel. vlhkost max. 80%

Zasych. při 20°C přetíratelnost po 12 hod.

Způsob dodávky 12 l (19,5 kg) plastový obal

Odstíny : bílá; barevné - dle vzorkovnice Paulín Selezione colori

Upozornění a všeobecné pokyny

- Povrchy musí být před aplikací zcela vyzrálé a suché, zbavené prachu a nečistot. - Neaplikovat na přehřáté povrchy na přímém slunci nebo za silného větru.
- Minimálně 48 hod chránit před přímým deštěm. - Eventuální plísň ošetřit nejdříve pomocí biocidního přípravku BIOCID.

Zpracování, příprava podkladu

Již natřené nebo poškozené plochy - omýt tlakovou vodou a odstranit tak nesoudržné a spráskující částičky, nerovnosti do 1mm vyspravit pomocí tvarovatelné malty PAULINPLASTER apod. Nechat vyzrát a aplikovat jeden nátěr izolantu FIXACRIL. Popraskané zdivo - případné trhliny musí být otevřeny a zatmeleny tmelem SIGILGUM extra, který se nanese v jedné nebo více vrstvách a po 24 hod. po nanesení poslední vrstvy aplikovat vodou ředitelný izolant typu FIXACRIL, po aplikaci izolantu čekat 12 hod. Sádkart - nevyžaduje žádný podkladní nátěr. Případné nerovnosti u sádkartu vyrovnat pomocí tmele LAMPOSTUCCO POLVERE.

Aplikovat SEVEN podle použití :

- jako základ : vhodně zředěný SEVEN aplikovat štětcem nebo válečkem, finální vrstvu aplikovat nejdříve po 12 hod.
- jako vyhlazovací materiál : neředěný SEVEN aplikovat nerezovým hladítkem a hned vyhladit, aby byl povrch sjednocený. Finální vrstvu aplikovat nejdříve po 12-24 hod.

Skladování

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném obalu. Spotřebovat do 36 měsíců od data balení. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům. Poslední čtyři číslice výrobní šarže odpovídají měsíci a roku výroby.

Zajištění kvality Průběžná kontrola podnikovou laboratoří - systém managementu jakosti ISO 9001:2000.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje: Směs(3:1):5-chlor-2methylothiazol-3(2H)-on a 2-methylothiazol-3(2H)-on; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezp.zacházení: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

Doporučuje se: dodržování běžných ochranných opatření a používání individuálních ochranných pomůcek, jako ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

Likvidace obalů

Opětovně využít, je-li to možné. Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad. Nebezpečné vlastnosti odpadů částečně obsahujících tento produkt musí být hodnoceny podle platných zákonných nařízení. Likvidace musí být svěřena firmě oprávněné k nakládání s odpady, podle národních a případně místních předpisů.

Kód odpadu 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. Kategorie odpadu N.

KONTAMINOVANÉ OBALY Obaly: Kód odpadu 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Kontaminované obaly musí být odeslány k recyklaci či likvidaci podle národních norem týkajících se nakládání s odpady.

Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí

Rev .červenec 2020

Paulin CZ, s.r.o., Dominikánské nám. 187/5, 602 00 Brno; www.paulin.cz; paulin@paulin.cz; tel.Brno 777198111; tel. Zlín 732465464