



TERRACE OIL

4971-TE

Terasový olej

- Popis** TERRACE OIL je směs modifikovaných přírodních olejů s uretanovou pryskyřicí, speciálně pro úpravu povrchů dřeva v exteriéru. Jeho zvláštní formulace vyživuje a chrání dřevo a umocňuje jeho přirozenou krásu. Pryskyřičná složka zvyšuje ochrannou funkci, kterou má směs olejů a činí odolným vodě a venkovnímu prostředí. Je obohacený o UV filtry a tím se sníží klasické zašednutí dřeva, a jeho tón zůstává déle svěží.
- Způsob použití** Před aplikací nátěru je doporučené čerstvé dřevo s vysokým podílem obsažených extrahovatelných látek a hlavně tvrdé dřevo nechat zvětrat, a to cca po dobu 6 týdnů.
- Dřevo se tak stane nasákvější a ochranný nátěr optimálně přilne k povrchu a stane se jeho součástí. Povrch dřeva musí být suchý, čistý a přípustná vlhkost dřeva nesmí přesáhnout následující hodnoty : pro měkké dřevo max. 25 %, pro tvrdé dřevo maximálně 20 %. Zašedlé a zvětralé dřevo ošetřete před aplikací finálního nátěru pomocí Odšedovače dřeva BORMA NO GREY.
- Výsledný nátěr závisí mimo jiné také na charakteristice konkrétního typu dřeva. Proto doporučujeme před vlastním použitím nátěrového systému provedení zkušební vzorku.
- Na předem obroušený, očištěný a odmaštěný podklad aplikovat produkt rovnoměrně štětcem, Celková doba zasychání je 24 hod. Upozornění : doba zasychání je silně ovlivněna počasím. Pokud je nutné, přebrousit smirkem se zrnitostí 220/240 a poté pokračovat v nátěru druhé vrstvy. Doporučuje se neprovádět aplikaci na povrchy vystavené slunečnímu svitu v průběhu dne. Pozor je třeba dát u velmi barevných dřev a nebo dřev exotických, které mohou způsobit značné zpomalení při zasychání oleje. Je ideální pro venkovní terasy, pergoly, zahradní nábytek a pod. Lze pigmentovat do odstínů.
- Podklad** Dřevo
- Technické Parametry**
- | | |
|--------------------------------|--|
| - Složení | Směs přírodních olejů vyztužených pryskyřicemi |
| - Konzistence | olejovitá kapalina |
| - Zápach | charakteristický |
| - Rozpustnost | nerozpustný ve vodě |
| - Zasychání | 6-8 hod. první nátěr při 20 °C, úplně po 24 hod. |
| - Ředění | SOLVOIL 04 |
| - Suchý zbytek | 45 - 48 % |
| - Klasifikace podle 2004/42/CE | hodnota VOC (2010): 382,5 g/l |
- Spotřeba** 14 – 18 m²/l
- Aplikace** Štětec, hadřík, váleček
- Teplota při aplik.** +5 °C až +28 °C
- Rel. vlhkost** max. 80%
- Způsob dodávky** Kovové obaly 1 Lt; 2,5 Lt; 5 Lt; 10 Lt; 20 Lt.
- Skladování**
Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům, chránit před otevřeným ohněm a sálavým teplem.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte piliny, hadry nebo špinavé oblečení po aplikaci, kde mohou představovat nebezpečí požáru, protože mohou být předmětem samovznícení. Zajistit dostatečné větrání pro rychlé zasychání. Všechny hadry po aplikaci by měly být spáleny, nebo není-li to možné, před likvidací do odpadu napustit vodou.

Bezpečnost práce a bezpeč. normy

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů.

Likvidace obalů

Pevný odpad může být uložen na skládce prostřednictvím oprávněné osoby. To se týká i prázdných obalů po jejich vhodném vyčištění. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod. Odpady: kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. Obaly: kód 15 01 04 Kovové obaly

Upozornění

Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti.

rev. červen 2018